

Технический паспорт POLFILL – Шпатлевка FINISH

Характеристика:

Отделочная полиэфирная шпатлевка используется для ремонта небольших поверхностей и окончательного выравнивания небольших отверстий и трещин перед нанесением грунтовки. Она характеризуется хорошей гибкостью и адгезией к различным поверхностям, в том числе оцинкованной стали. Легко наносится и шлифуется мелкозернистой абразивной бумагой, оставляя очень гладкую поверхность.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сталь,
- оцинкованная сталь,
- алюминий,
- полиэфирные ламинаты,
- двухкомпонентные акриловые грунты,
- старые лакокрасочные покрытия.

Не разрешается наносить шпатлевку непосредственно на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:




Обрабатываемую поверхность обезжирить, прошлифовать и очистить.



Снова обезжирить и тщательно осушить.

Приготовление шпатлевки:




Тщательно перемешать для получения однородного цвета 100 весовых частей шпатлевки и 2 – 3 весовых части отвердителя.

Нанесение:



Наносить на поверхность тонкими слоями в течение 5-6 минут/20°C с момента приготовления, при температуре не ниже 10°C.

Время высыхания:



30-35 минут при 20°C

Можно ускорить процесс отвердевания, увеличивая температуру сушки.

Шлифовка:

Первую шлифовку выполнить наждачной бумагой P180 – P240.
Финишную шлифовку выполнить наждачной бумагой P240 – P320.

На шпатлевку может наноситься:

- полиэстровая шпатлевка для распыления,
- акриловые грунты,
- эпоксидные грунты.

Физико-химические свойства:

Тиксотропная паста белого цвета с характерным ароматным запахом, содержащая стирол.
Максимальное содержание летучих органических соединений в готовом для использования продукте < 250 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и воспламенения, при температуре от 5 до 20°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Отвердитель:

Перекись дибензоила паста.

Очистка инструмента:

Polfill - Растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.