

Технический паспорт

POLFILL – Шпатлевка SPRAY Распыляемая

Характеристика:

Полиэфирная финишная шпатлевка для нанесения методом пневматического набрызга на горизонтальные и вертикальные поверхности. Позволяет получать очень гладкую поверхность даже на больших площадях. Отлично изолирует акриловые грунты и лаки от полиэфирных шпатлевок. Отличается высокой адгезией. Годится как для механической, так и ручной обработки мелкозернистой наждачной бумагой.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- полиэфирные шпатлевки,
- двухкомпонентные акриловые грунты,
- сталь,
- алюминий,
- пластмассы (за исключением PE, PP, PTFE)
- старые лакокрасочные покрытия.

Не разрешается наносить шпатлевку непосредственно на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Не наносить на оцинкованные поверхности.

Подготовка поверхности:




Обрабатываемую поверхность обезжирить, шлифовать и очистить.



Снова обезжирить и тщательно осушить.

Приготовление шпатлевки:


Добавление отвердителя:



Тщательно перемешать 100 весовых частей шпатлевки с 3-4 весовыми частями отвердителя до получения однородного цвета.

Применение излишнего количества отвердителя может привести к изменению цвета последующего лакокрасочного покрытия.


Разбавление:




Добавить в шпатлевку разбавитель в количестве до 10% объема.

Нанесение:

Наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром сопла 2,0-2,5 мм под давлением 3-4 бара, в 1-3 слоя общей толщиной не более 0,5 мм, в течение 15-20 минут с момента приготовления, при температуре не ниже 10°C. Между нанесением слоев делать перерывы в несколько минут для испарения разбавителя. Время испарения зависит от толщины нанесенного слоя и температуры окружения.

Время высыхания:

60 минут/20°C или 30 минут/60°C. Можно ускорить процесс отвердевания, увеличивая температуру сушки.

Шлифовка:

Предварительное шлифование следует выполнять наждачной бумагой P180-P240, окончательную шлифовку - бумагой P240 – P320.

Физикохимические свойства:

Тиксотропная жидкость серого цвета с характерным ароматным запахом, содержит стирол. Максимальное содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте 540 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухом, прохладном месте вдали от источников тепла и огня, при температуре от 5 до 20°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска.

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Отвердитель:

Перекись циклогексанона - Cetox 35OE.

Очистка инструмента:

Polfill - Растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.