

Технический паспорт POLFILL - ШПАКЛЕВКА LONG LIFE

Продукт предназначен только для профессионального пользования.

Характеристика:

Полиэфирная шпаклевка, предназначенная для заполнения дефектов на больших поверхностях, включая вертикальные. Ее отличная консистенция позволяет накладывать ее более толстыми слоями, а высокая степень эластичности препятствует образованию микротрещин. Относительно длительный срок хранения при смешивании с отвердителем позволяет наносить поправки на обрабатываемые поверхности даже через 20 минут. Простота нанесения и обработки грубой и тонкой наждачной бумагой.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сталь,
- оцинкованная сталь,
- полиэфирные ламинаты,
- алюминий,
- старые лакокрасочные покрытия.

Не разрешается наносить шпатлевку непосредственно на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:




Обрабатываемую поверхность обезжирить, шлифовать и очистить.



Снова обезжирить и тщательно осушить.

Приготовление шпатлевки:




Тщательно перемешать 100 весовых частей шпатлевки с 2-3 весовыми частями отвердителя до получения однородного цвета.

Применение излишнего количества отвердителя может привести к изменению цвета последующего лакокрасочного покрытия.

Нанесение:



Наносить на поверхность тонкими слоями в течение 15-20 минут/20°C с момента приготовления, при температуре не ниже 10°C.

Время высыхания:

70-90 мин/20°C. Повышение температуры окружающей среды ускоряет процесс отверждения.

Шлифовка:

Предварительное шлифование следует выполнять наждачной бумагой P80-P120, окончательную шлифовку - бумагой P180 – P240.

Физикохимические свойства:

Тиксотропная паста светло-зеленого цвета с характерным ароматическим запахом, содержащая стирол. Максимальное содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте 250 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухом, прохладном месте вдали от источников тепла и огня, при температуре от 5 до 20°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

15 месяцев с даты выпуска.

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Отвердитель:

Перекись дибензоила, паста.

Очистка инструмента:

Polfill - Растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.