

Технический паспорт POLFILL – Шпатлевка легкая

Характеристика:

Полиэфирная шпатлевка-наполнитель, которая по сравнению с обычными шпатлевками характеризуется более низкой плотностью благодаря применению легких наполнителей. Обладая отличными эластичными и адгезионными свойствами, она отлично подходит для всех видов поверхности, легко наносится и обрабатывается, при отверждении дает низкую усадку, что позволяет использовать ее на больших площадях. Учитывая низкую плотность время отверждения шпатлевки дольше, чем у обычных полиэфирных шпатлевок. Необходимо добавлять большее количество отвердителя (примерно 3 – 4 %).

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сталь,
- оцинкованная сталь,
- алюминий,
- полиэфирные ламинаты,
- двухкомпонентные акриловые грунты,
- старые лакокрасочные покрытия.

Не разрешается наносить шпатлевку непосредственно на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:




Обрабатываемую поверхность обезжирить, шлифовать и очистить.



Снова обезжирить и тщательно осушить.

Приготовление шпатлевки:




Тщательно перемешать 100 весовых частей шпатлевки с 3 - 4 весовыми частями отвердителя до получения однородного цвета.

Нанесение:



Наносить на поверхность тонкими слоями в течение 4-5 минут/20°C с момента приготовления, при температуре не ниже 10°C.

Время высыхания:

35-45 минут при 20°C

*Температура ниже 20°C значительно продлевает процесс отверждения.***Шлифовка:**

Предварительное шлифование следует выполнять наждачной бумагой P80-P120.
Финишное шлифование следует выполнять наждачной бумагой P120 – P240.

На шпатлевку может наноситься:

- финишная полиэфирная шпатлевка,
- распылительная полиэфирная шпатлевка,
- акриловые грунты.

Физикохимические свойства:

Тиксотропная паста светло-синего цвета с характерным ароматным запахом.

Максимальное содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте < 250 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухом, прохладном месте вдали от источников тепла и огня, при температуре от 5 до 20°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Отвердитель:

Перекись дибензоила, паста.

Очистка инструмента:

Polfill - Растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.]