



Грунт мокрый-по-мокрому M+M

Грунт акриловый предназначен к работе в системе «мокрый по мокрому». Данный грунт может использоваться и в шлифуемой версии. Принцип заключается в нанесении красок (акриловых или базовых) на поверхность после того как грунт стал матовым. Образует идеальную гладкую поверхность благодаря хорошей растекаемости. Главным преимуществом этого продукта является сокращение времени покраски. Обладает

адгезионными, изолирующими и противокоррозионными свойствами, как и все грунты марки RANAL. Грунт наносится тонкими слоями. Окрашиваемая поверхность должна быть идеально обработана, не допускается наличие рисок.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Старые лаковые покрытия
- Полиэфирные шпатлевки
- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь
- Реактивные грунты (wash primery)
- Пластмассы
- Полиэфирные ламинаты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 – P320
- Полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания P180 – P220,
- Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P220
- Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить
- Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.
- Нержавеющую сталь обезжирить
- Пластмассы промыть смывкой для удаления силикона RANAL и матируйте абразивной бумагой. Снова обезжирить и применить средство увеличивающее адгезию и пластификатор RANAL

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Шлифуемая версия

	По Объему	По Весу
Грунт	3	100
Отвердитель	1	21

Версия мокрый-по-мокрому

Грунт	3	100
Отвердитель	1	21
Разбавитель	1	20

ВНИМАНИЕ! Рекомендуются разбавитель для грунтовки и базы фирмы RANAL.

НАНЕСЕНИЕ:


Шлифуемая версия:

Нанесите два или три одинарных мокрых слоя, оставляя время для испарения 5-10 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

Версия мокрый-по-мокрому:

Нанесите 1,5 слоя, оставляя время для испарения 10-15 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:



Шлифуемая версия:

DIN 4/20°C 25÷30 сек.

Версия мокрый-по-мокрому:

DIN 4/20°C 16÷18 сек.

СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



Шлифуемая версия:

Ø1.6÷1.8мм, 2÷3 бар

Версия мокрый-по-мокрому:


Ø1.2÷1.4мм, 2÷3 бар

Внимание!

Шлифуемая версия: 25÷40 мкм на каждый слой.


Версия мокрый-по-мокрому: 15÷25 мкм на каждый слой.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



Шлифуемая версия:

3 часа при 20°C;

30 минут при 60°C,

ОБРАБОТКА:



Шлифование всухую механические: P320 – P500



Шлифование по мокрому вручную: P800 – P1000

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/B/c лимит = 540г/л

Шлифуемая версия:

VOC фактическое = 520г/л

Версия мокрый-по-мокрому:

VOC фактическое = 600г/л

ЦВЕТ:

Серый

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

Шлифуемая версия

Комплект (1литр грунта+отвердитель) позволяет получить около 5м² сухого слоя толщиной 100мкм.

Версия мокрый-по-мокрому

Комплект (1литр грунта+отвердитель+разбавитель) позволяет получить около 12м² сухого слоя толщиной 40 мкм

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20C составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт. №	Емкость	Количество в уп..	Вес уп., кг
10801	1л+0,34л отв.	6	12,6

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

