



Однокомпонентный акриловый грунт 1K

Грунт на базе акриловых смол, обладает антикоррозионными свойствами. Идеально подходит для таких оснований, как стальные, оцинкованные и алюминиевые. Характеризуется очень хорошей адгезией.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !**


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Старые лаковые покрытия
- Полиэфирные шпатлевки
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Пластмассы
- Полиэфирные ламинаты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 – P320
- Полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания P180 – P220,
- Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P220
- Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить
- Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.
- Нержавеющую сталь обезжирить
- Пластмассы промыть смывкой для удаления силикона RANAL и матируйте абразивной бумагой. Снова обезжирить и применить средство увеличивающее адгезию и пластификатор RANAL

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:


		По Объему	По Весу
	Грунт	1	100
	Разбавитель	10% - 20%	8 - 16

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется разбавитель для грунтовок и базы фирмы RANAL.

НАНЕСЕНИЕ:

Нанести один или два мокрых слоя, время выдержки 5-10 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:



20% Разбавителя для грунтовок и баз фирмы RANAL
DIN 4/20°C около 35-40 секунд


СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



Ø1,4÷1,6мм, 2,0÷2,5 бар


ВНИМАНИЕ! Толщина слоя около 20 – 50 мкм.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



От пыли в 20°C – 10 минут.
Полное высыхание 20°C – 45 минут.

ОБРАБОТКА:



Шлифование всухую механические: P320 – P500



Шлифование по мокрому вручную: P800 – P1000

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/B/c лимит = 540г/л
VOC фактическое = 540г/л

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр грунта позволяет получить около 7 м2 сухого слоя толщиной 50 мкм

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители.

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца от даты производства для грунта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость	Количество в уп..	Вес уп., кг
10702-1	1л серый	6	9,80
10706	1л черный	6	9,80
10709	1л белый	6	9,80

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.