

Наполняющая шпатлевка с алюминиевым порошком ALU



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с добавлением специального алюминиевого порошка. Характеризуется меньшей, чем у обычных шпатлевок усадкой, хорошей эластичностью, адгезией к основанию и к перепадам температуры и устойчивостью на механические колебания. Может быть

использована для заполнения больших и глубоких вмятин и выравнивания больших поверхностей. Из-за хорошего отвода тепла подходит на элементы кузова подвергнутых воздействию больших изменений температур, например: Капот, крыша. Не теряет своих свойств даже при температуре 90°C.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Полиэфирные ламинаты
- Алюминий
- Грунт акриловый
- Эпоксидный грунт

ВНИМАНИЕ! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.


НА ШПАТЛЕВКУ ALU МОЖНО НАНОСИТЬ:

- Отделочный шпатлевка RANAL FEIN
- Шпатлевка для распыления UNI-SPRAY RANAL
- Акриловые грунты RANAL
- Эпоксидный грунт RANAL

ЦВЕТ:

Серебристо-серая

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 - 3 части по весу


НАНЕСЕНИЕ:



Ингредиенты тщательно перемешать, сохраняя пропорции. Шпатлевку наносить на отшлифованную, очищенную и обезжиренную поверхность. Наносить с помощью шпателя слоем толщиной до 2-3 мм. Поверхность цинка и алюминия необходимо предварительно обработать с помощью нетканого шлифовального круга (Скотч-Брайт).


Внимание! Не применять при температуре ниже 10°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



4-8 минут при температуре 20-23 °C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



20 минут при температуре 20-23 °C

ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P80-P120
Финишная обработка P120-P220

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/b лимит= 250г/л

VOC фактическое = 90 г/л

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20C составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт.№	Емкость, кг	Упаковка, шт:	Упаковка, кг:
00603-3	0,25	30	9,50
00601-3	0,5	16	9,70
00605-2	1	6	6,90
00602-3	1,7	6	11,60

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.