




Акриловый бесцветный лак 2:1 ECO

Бесцветный акриловый лак класса "эконом". Работает со всеми базовыми лаками, имеющимися на рынке. Очень легкое нанесение, хорошая растекаемость и быстрое высыхание облегчают работу и сокращают время пребывания автомобиля в ремонтной зоне. Высокая твердость, устойчивость к УФ-излучению и атмосферным условиям гарантируют высокую прочность, а блеск превосходный вид лакового покрытия.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Лак
Отвердитель
Разбавитель


По объему

2
1
0 – 5%

По весу

100
49
0 - 4

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:




DIN 4/20°C 17-19 сек, Ø1.3-1.4мм, 2-2,5 бар

НАНЕСЕНИЕ:




Лак наносится на предварительно нанесенные слои базы. Наносить в 2 – 3 отдельных слоя.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 - 10 минут. между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

От пыли:

25 мин. при 20°C или 5 мин. 60°C

Полное высыхание:

14 часов при 20°C или 45 мин. при 60°C


Полимеризация:

72 часа при 20°C.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

Один слой: 30-35 мкм

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:



При использовании стандартного отвердителя:
около 2 часов при 20°C

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции позволяет получить приблизительно 8 м² сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II / В / е = 840г/л (для готовой смеси)

VOC фактическое = 545г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20C составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость	Количество в уп..	Вес уп., кг
30301-1	1	6	6,60
30302	5	4	20,70
30304-1	отв. 0,5	6	3,60

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

0P1LT0617V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



30303-1

отв. 2,5

8

10,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.