



Грунт Акриловый Maxi Filler 5:1

MAXI FILLER - это двухкомпонентное акриловое покрытие с высоким содержанием сухого остатка. Благодаря специальным добавкам не даёт усадки при соблюдении шага абразива.

Грунт образует толстый слой, отлично устраняя неровности. Обладает хорошими укрывающими свойствами. Может сушиться на воздухе, в камере или при помощи ИК сушки. Совместим со всеми лакокрасочными системами.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Полиэфирные шпатлевки
- Эпоксидные грунты
- Грунты реактивные
- Сталь
- Алюминий

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 – P320
- Полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания P180 – P220,
- Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P220
- Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить
- Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.
- Нержавеющую сталь обезжирить
- Пластмассы промыть смывкой для удаления силикона RANAL и матируйте абразивной бумагой. Снова обезжирить и применить средство увеличивающее адгезию и пластификатор RANAL

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Грунт
Отвердитель

По Объему

5
1

По Весу

100
12

Разбавитель

10% - 20%


5 - 11

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется разбавитель для грунтовок и базы фирмы RANAL.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением компоненты тщательно перемешать. Нанести 2 - 3 мокрых слоя толщиной 50-60 мкм на каждый слой, оставляя время для испарения 5-10 минут. после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:



10% Разбавителя для грунтовок и баз фирмы RANAL
DIN 4/20°C около 70 сек, Ø 1,6-1,8 мм, 2-3 бар
20% Разбавителя для грунтовок и баз фирмы RANAL
DIN 4/20°C около 50 сек, Ø 1,6-1,8мм, 2-3 бар


СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



Ø 1,6-1,8мм, 2-3 бар


ВНИМАНИЕ! Толщина слоя около 50 – 60 мкм.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



При температуре 20°C около 3 часов
При температуре 60°C 30 минут, при толщине 150-180мкм

ОБРАБОТКА:



Шлифование всухую механические: P320 – P500



Шлифование по мокрому вручную: P800 – P1000

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/c лимит = 540г/л
VOC фактическое = 510г/л

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый, Желтый, Серый, Черный, Красный

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр грунта позволяет получить около. 5,5 м2 сухого слоя толщиной 100 мкм

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость	Количество в уп..	Вес уп., кг
10110	0,5+0,1 серый	12	10,40
10111-2	0,8+0,16 белый	6	9,80
10121-2	0,8+0,16 желтый	6	9,80
10131-1	0,8-0,16 серый	6	9,80
10141-2	0,8+0,16 черный	6	9,80
10151-2	0,8+0,16 красный	6	9,80
10112-1	2,5+0,5 белый	4	21,10
10122-1	2,5+0,5 желтый	4	21,10
10132-1	2,5+0,5 серый	4	21,10
10142-1	2,5+0,5 черный	4	21,10
10152-1	2,5+0,5 красный	4	21,10

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.