

Акриловый грунт 3:1 HS



Двухкомпонентный акриловый грунт на основе высококачественных смол. Легкий процесс смешивания. Характеризуется коротким временем высыхания. Обладает хорошими наполнительными свойствами, благодаря чему можно изолировать мелкую риску, возникшую при шлифовании. Это основание, которое гарантирует идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Старые лаковые покрытия
- Полиэфирные шпатлевки
- Сталь
- Реактивные грунты (wash primery)
- Грунты эпоксидные
- Пластмассы
- Полиэфирные ламинаты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 – P320
- Полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания P180 – P220,
- Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P220
- Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить
- Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.
- Нержавеющую сталь обезжирить
- Пластмассы промыть смывкой для удаления силикона RANAL и матируйте абразивной бумагой. Снова обезжирить и применить средство увеличивающее адгезию и пластификатор RANAL

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:




	По Объему	По Весу
Грунт	3	100
Отвердитель	1	21
Разбавитель	0% - 5%	0 - 5

ВНИМАНИЕ! Рекомендуются разбавитель для грунтовки и базы фирмы RANAL.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением компоненты тщательно перемешать. Нанести 2 - 3 мокрых слоя, оставляя время для испарения 5-10 минут. после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.


ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:

0-5% Разбавителя для грунтовок и баз фирмы RANAL
DIN 4/20°C около 50 сек.


СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

Ø1,6-1,8мм, 1,8 - 2,2 бар


ВНИМАНИЕ! Толщина слоя около 40 – 50 мкм.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:

60 мин. При температуре 20°C

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:

5 – 10 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

3 часа при температуре 20°C
30 мин при температуре 60°C

ОБРАБОТКА:



Шлифование всухую механические: P320 – P500



Шлифование по мокрому вручную: P800 – P1000

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/c= 540г/л, VOC фактическое= 538 г/л

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр грунта позволяет получить около 4 м2 сухого слоя толщиной 100 мкм

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..	Вес уп., кг
10310 серый	1 + 0,34	6	12,10
10316 черный			

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.