




Акриловый бесцветный лак 2:1 FAST

Двухкомпонентный быстросохнущий акриловый лак. Рекомендуется для проведения быстрых и локальных ремонтов металлических и пластиковых деталей автомобиля. Для производства были использованы смолы высокого качества. Совместим со всеми покрасочными системами доступными на рынке, а также с покрытиями на водной основе. Данный лак устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных факторов. Легок в нанесении, возможность использования при температуре 15°C, отличный блеск.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Лак
Отвердитель
Разбавитель


По объему

2
1
10 – 20%

По весу

100
49
9 - 18

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:




DIN 4/20°C 16-18 сек, Ø1.3-1.4мм, 3-4 бар

НАНЕСЕНИЕ:




Лак наносится на предварительно нанесенные слои базы. Наносить в 1,5-2 слоя

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



3 - 5 минут. между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

От пыли:

15 мин. при 20°C и 5 мин. при 60°C


Полное высыхание:

6 часов при 20°C и 20 мин при 60°C.

Полимеризация:

72 часа при 20°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:



30 минут при температуре 20°C.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

Один слой: 20-25 мкм

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции позволяет получить приблизительно 9 м² сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/e лимит = 840г/л (для готовой смеси)

VOC фактическое = 620г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°C составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..	Вес уп., кг
30806	0,8	6	6,10

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

0P1L0617V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



30808	5	1	6,00
30807	0,4 отв.	6	3,20
30809	2,5 отв.	4	10,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.