




Акриловый бесцветный лак 2:1 VHS

Акриловый лак VHS FAST - это лак с очень высоким содержанием сухого остатка, благодаря которому покрытие не меняет своего внешнего вида после затвердевания. Работает со всеми базовыми покрытиями, доступными на рынке и с базами на водной основе. Высокая твердость, стойкость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям гарантируют высокую долговечность, а также блеск и глубину превосходного внешнего вида лакового покрытия.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Лак
Отвердитель

По объему

2


1

По весу

100

50

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:




DIN 4/20°C 17-19 сек, Ø1.3-1.4мм, 2-3 бар

НАНЕСЕНИЕ:




Лак наносится на предварительно нанесенные слои базы. Наносить в 1,5 слоя

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 - 10 минут. между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

От пыли:


30 мин при 20°C или 5 мин при 60°C

Полное высыхание:

10 часов при 20°C или 30 мин при 60°C.

Полимеризация:

72 часа при 20°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:

45 мин при температуре 20°C.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

Один слой: 30-35 мкм

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции позволяет получить приблизительно 10,5 м2 сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/B/d = 420г/л (для готовой смеси)

VOC фактическое = 415г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20C составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..	Вес уп., кг
31202	1	6	7,10

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

0P1L0617V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



31203	5	4	22,30
30711	OTB. 0,5	6	3,20
30712	OTB. 2,5	4	10,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.