




Бесцветный акриловый лак 4+1 HS PROFESSIONAL

Бесцветный акриловый лак 4 + 1 HS предлагается в варианте с готовым к нанесению после смешивания с отвердителем без дополнительного разбавителя. Работает со всеми базовыми покрытиями. Очень прост в применении, небольшой расход и быстрая сушка облегчают работу и сокращают время работы. Высокая твердость, стойкость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям гарантируют высокую долговечность и блеск и «глубину» превосходного внешнего вида лакового покрытия.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Лак
Отвердитель


По объему

4
1

По весу

100
25

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:




DIN 4/20°C 17-19 сек, Ø1.3-1.4мм, 3-4 бар

НАНЕСЕНИЕ:




Лак наносится на предварительно нанесенные слои базы. Наносить в 1,5 слоя

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 - 10 минут. между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

От пыли:

35 мин при 20°C и 5 мин при 60°C


Полное высыхание:

14 часов при 20°C и 45 мин при 60°C.

Полимеризация:

72 часа при 20°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:



2 часа при 20°C.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

Один слой: 35-40 мкм

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции позволяет получить приблизительно 12 м² сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/B/d лимит = 840г/л

VOC фактическое = 560г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..	Вес уп., кг
30604	0,8	6	5,70

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

0P1L0617V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



30611	отв.0,2	4	1,60
30602	4	6	17,70
30612	отв. 1	6	7,30

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.