

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

RUBBER PROTEX – средство для защиты автомобильного шасси

Средство производится на основе феноловых смол и минеральных наполнителей, предназначено для защиты автомобильного шасси от коррозии. Препарат может быть наносим с помощью распылителя для густых масс или кистью. В отличие от средства „ANTIGRAVITEX“, его нельзя покрывать лаком.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- ◆ Старые лакокрасочные покрытия
- ◆ Полиэфирные шпатлевки
- ◆ Сталь
- ◆ Нержавеющая сталь
- ◆ Оцинкованная сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Пластмассы
- ◆ Эпоксидные грунты
- ◆ Полиэфирные ламинаты
- ◆ Двухкомпонентные акриловые грунты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Покрываемая поверхность должна быть чистой, обезжиренной, сухой, очищенной от ржавчины.

Встряхните перед использованием!

1-2 слоя




Препарат следует наносить на шасси с помощью пистолета для консервации RANAL на расстоянии около 30 см. Наносить следует равномерно под давлением 3-4 бар.



Продукт также можно наносить кистью. Если необходимо нанести несколько тонких слоев, рекомендуется высушить предыдущий слой. Очистите загрязненные поверхности и инструменты с помощью растворителя.


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:



10 - 15 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



Сухое на ощупь *: 120 -180 минут при влажном покрытии 600 мкм .

Полностью сухое *: 4 - 6 часов при влажном покрытии 600 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/В/с лимит = 840г/л,

VOC фактическое = 378,2 г/л

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Растворитель NITRO

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

При толщине мокрого слоя 600 мкм расход составляет 0,6 кг/м².

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20⁰ С составляет 24 месяца от даты производства.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, л	Вес уп., кг	Количество в уп.
20201	1L	10,00	12
20202	1,8 L	12,10	6
20203	5 L	5,20	1
20206	1 kg	13,99	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.