



Полиуретановая уплотнительная масса PU UK

Средство предназначено для защиты сварных мест и соединений элементов кузова автомобиля. Масса является быстросохнущим однокомпонентным изделием. Высохший слой характеризуется высокой эластичностью и хорошей адгезией к основанию. Не дает усадку и не лопается, обладает высокой устойчивостью на механические колебание. Устойчив на воздействие воды и атмосферные условия.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрое использование и быстрое высыхание
- Через короткое время после нанесения его можно покрыть различными типами красок на водной основе и на основе растворителей

ПРИМЕНЕНИЕ:

Продукт подходит для герметизации, заполнения швов (сварных швов, звуковых панелей во всех внутренних элементах кузова автомобиля и окрашенных металлических поверхностей, включая воспроизведение оригинальных следов покраски и сварных швов), соединения элементов, а в автомобильных конструкциях и ремонтах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Форма	Тиксотропная паста
Цвет	Белый, Серый, Черный
Механизм отверждения	Под воздействием влаги
Глубина отверждения (мм)	(24 часа при 23°C и относительной влажности 50%)
Плотность (г/см3)	При 23°C и 50% относительной влажности Черный: 1,24 ± 0,02 Серый: 1,27 ± 0,02 Белый цвет: 1,30 ± 0,02
Время высыхания (мин)	При 23°C и 50% относительной влажности

25-30

Поперечная эластичность

(Н /мм2) (ISO 37 DIN 53504)
≥ 2,0

Растяжение (%)

(ISO 37 DIN 53504) ≥ 250

Температура применения (° C)

от +5 до +40

**Диапазон термического
сопротивления (° C)**

-40/+90

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть чистой, сухой, без следов воды, масла, жира или ржавчины. Далее обработайте сжатым воздухом, наждачной бумагой или твердой щеткой. Стекло, металл и другие гладкие поверхности должны быть чистыми от всех других покрытий и обработаны растворителем.

ХИМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:

Высокая устойчивость к проточной воде, морской воде, известняку, чистящим средствам. Краткосрочная устойчивость к бензину, смазочным материалам и минеральным маслам. Нет устойчивости к органическим кислотам, концентрированным минеральным кислотам, растворам гидроксида натрия и растворителям.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТДЕЛОЧКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ:

PU UK может быть покрыт лаком, краской. Сначала необходимо провести тест-лак, чтобы проверить совместимость составов. Будьте предельно осторожны при использовании спирта или алкидной смолы, так как они могут повлиять на время отверждения массы и сократить время высыхания лака / краски. Следует учитывать, что твердость и толщина лакокрасочного покрытия могут влиять на эластичность герметика и привести к растрескиванию лакового покрытия. Избегайте контакта с чистящими средствами на основе спирта и других растворителей во время отверждения. При использовании герметика не допускайте появления пузырьков воздуха. Продукт сохнет под воздействием влаги из воздуха, поэтому вы должны обеспечить достаточный доступ воздуха.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при температуре от + 10 ° C до 25 ° C составляет 12 месяцев с даты изготовления.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт №	Емкость	Количество в уп..	Вес уп., кг
20411-1 белый	310мл	12	5,30
20431-1 серый	310мл	12	5,30
20441-1 черный	310мл	12	5,30

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.