



Грунт акриловый SET 4+1 HS

Наполняющий грунт на базе акриловых смол с повышенным содержанием сухого остатка. Готов к использованию сразу после добавления отвердителя. Акриловый грунт характеризуется хорошей адгезией к разным основаниям и коротким временем высыхания. Легкий в обработке, имеет отличные наполняющие свойства. Является хорошим основанием, гарантирующим идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Старые лаковые покрытия
- Полиэфирные шпатлевки
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Оцинкованная сталь
- Пластмассы
- Полиэфирные ламинаты
- Грунты эпоксидные
- Реактивные грунты (wash primery).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 – P320
- Полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания P180 – P220,
- Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P220
- Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить
- Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.
- Нержавеющую сталь обезжирить
- Пластмассы промыть смывкой для удаления силикона RANAL и матируйте абразивной бумагой. Снова обезжирить и применить средство увеличивающее адгезию и пластификатор RANAL

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:




	По Объему	По Весу
Грунт	4	100
Отвердитель	1	16
Разбавитель	0% - 10%	0 - 6

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать разбавитель для акриловых изделий RANAL.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением компоненты тщательно перемешать. Нанести 2 - 3 мокрых слоя толщиной 50-60 мкм на каждый слой, оставляя время для испарения 5-10 минут, после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:



0% Разбавителя для акриловых изделий RANAL
DIN 4/20C. 42сек, Ø 1,6-1,8 мм, 2-3 бар
5% Разбавителя для акриловых изделий RANAL
DIN 4/20C. 30сек, Ø1,6-1,8 мм, 2-3 бар


СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



Ø1,6-1,8мм, 2-3 бар


ВНИМАНИЕ! Толщина слоя около 50 – 60 мкм.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин..

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



При температуре 20°C: 2,5 часа.
При температуре 60°C: 30 мин, толщиной 150-180 мкм

ОБРАБОТКА:



Шлифование всухую механические: P320 – P500



Шлифование по мокрому вручную: P800 – P1000

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/В/с лимит = 540г/л,
VOC фактическое = 510 г/л

ЦВЕТ:

Серый

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр грунта позволяет получить около. 5,5 м² сухого слоя толщиной 120 мкм

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.