

Грунт реактивный WASH PRIMER 1+1



Wash Primer – Это реактивный антикоррозионный грунт, изготовлен на основе высококачественных поливиниловых смол. Характеризуется высокой адгезией и отличными антикоррозионными свойствами, может быть применен на разного рода поверхностях. С целью получения оптимальной защиты рекомендуется использовать вместе с акриловыми грунтами RANAL.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Алюминий

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P220
- Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить
- Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Грунт
Отвердитель

По Объему

1
1


По Весу

100
80

НАНЕСЕНИЕ:

Нанести один или два мокрых слоя, оставляя время для испарения 5-10 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. После 15 минут на реактивный грунт WASH PRIMER можно наносить акриловые грунты.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:



DIN 4/20°C около 18 ÷ 20 сек.


СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

Ø1,2 ÷ 1,5мм, 2-3 бар




ВНИМАНИЕ! Толщина слоя около 5 – 10 мкм.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



15 мин при температуре 20°C

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOС II/В/с лимит = 780г/л

VOС фактическое = 780г/л

ЦВЕТ:

Красный

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр грунта позволяет получить около 11м² сухого слоя толщиной 10 мкм

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..	Вес уп., кг
10901	1	6	9,80
10911	1 отв	6	15,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl

