

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

# TANK BEDLINER BLACK / TINTABLE




Высокопрочное двухкомпонентное полиуретановое покрытие с характерным эффектом текстуры. Разработано в виде высококачественного покрытия для защиты грузового пространства пикапов, а также широкого использования в качестве „доводочного тюнинга” для автомобилей всех типов, где важны эстетика и устойчивость к царапинам. Может быть использоваться во всех сферах, где нужно защитить поверхность. Очень быстро отвердевает, обладает отличной стойкостью к механическим и к химическим воздействиям.

### Сфера применения:

- автомобильная промышленность
- сельское хозяйство, при ремонте техники
- в быту, различное применение
- строительная спецтехника
- в авторемонте
- в любых сферах, где необходимо получить стойкое защитное покрытие

### ПРОПОРЦИИ:



|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| TANK полиуретановое покрытие            | 711 мл |
| Отвердитель                             | 237 мл |
| Разбавитель для акриловых изделий RANAL | 0-40%  |

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- **Старое лакокрасочное покрытие:** обезжирить смывкой силикона RANAL, шлифовать абразивом P240-320 и повторно обезжирить.
- **Эпоксидная грунтовка:** обезжирить смывкой силикона RANAL, шлифовать абразивом P240-320 и повторно обезжирить. Используя эпоксидный грунт 2:1 RANAL можно наносить покрытие TANK без шлифовки в течение 12 часов после нанесения эпоксидного грунта.  
**ВНИМАНИЕ:** наносить TANK на эпоксидный грунт спустя около 1 часа при 20°C, чтобы растворитель успел испариться.
- **Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь:** шлифовать абразивом P240-320 и нанести эпоксидный грунт 2:1 RANAL.
- **Полиэфирные ламинаты:** обезжирить смывкой силикона RANAL, шлифовать абразивом P240-280 и повторно обезжирить.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА TANK BLACK:

Смешать продукт с отвердителем в соотношении 3: 1 по объему и тщательно перемешать. Продукт можно разбавить максимально до 40% (Акриловый разбавитель RANAL) на готовую смесь в зависимости от метода нанесения.

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА TANK TINTABLE:

Добавить в бутылку нужный цвет в виде колирующей пасты в количестве 7-10% (50-75 г). Не рекомендуется использовать акрил для колеровки, т. к. это влияет на качество покрытия. Закрыть бутылку крышкой и тщательно перемешать до получения однородного цвета. В колерованный продукт TANK добавить отвердитель, входящий в комплект (в соотношении 3:1 по объему), закрыть и тщательно взболтать (в течение около 2 мин.).

Продукт можно разбавлять максимально до 40% (акриловый разбавитель RANAL) на готовую смесь в зависимости от метода нанесения.

### МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

Пистолет для антигравия.

Гравитационный краскопульт для распыления.

Валик / Кисточка.

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ АНТИГРАВИЯ:

1. Разбавитель: 0-10%
2. Сопло 4-6 мм
3. Давление: 2,5-3 бар
4. Расстояние от элемента: 30-40 см
5. Количество слоев: 2-3
6. Испарение: 40-45 мин.
7. На отлип при 20°C: 45-55 мин.
8. Отверждение покрытия: 36-48 ч.
9. Полная механическая и химическая устойчивость: 7 дней
10. Жизнеспособность смеси при 20°C: 1 час

ВНИМАНИЕ: можно получить различные толщины структуры в зависимости от сопла и степени разбавления.

### ГРАВИТАЦИОННЫЙ КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

1. Разбавитель: 10-40%
2. Сопло: 1,6-1,8
3. Давление: 2 бар
4. Расстояние от элемента: 25-30 см
5. Количество слоев: 2-3
6. Испарение: 40-45 мин.
7. На отлип при 20°C: 45-55 мин.
8. Полное отверждение покрытия: 36-48 ч.
9. Полная механическая и химическая устойчивость: 7 дней
10. Жизнеспособность смеси при 20°C: 1 час

ВНИМАНИЕ: можно получить различные толщины структуры в зависимости от сопла и степени разбавления.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ВАЛИК / КИСТОЧКА:**

1. Разбавитель: 0-40%
2. Количество слоев: 2-3
3. Испарение: 40-45 мин.
4. На отлип при 20°C: 45-55 мин.
5. Полное отверждение покрытия: 36-48 ч.
6. Полная механическая и химическая устойчивость: 7 дней
7. Жизнеспособность смеси при 20°C: 1 час

**ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ:**

- Тормозная жидкость – 24 часа, без изменений
- Моторное масло – 24 часа, без изменений
- Вода – 24 часа, без изменений
- Мыло – 24 часа, без изменений
- Аммиак 10% – 7 часов, без изменений
- Уксусная кислота 44% – 7 часов, без изменений
- Ксилол 15 мин. Поверхность размягчится, после испарения твердость восстановится
- Ацетон 5 мин. Поверхность размягчится, после испарения твердость восстановится
- Температура стойкость – от -30°C до 85°C

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ:**

ЛОС реальный = 378,2 гр/л

II/V/e предел = 840 гр/л

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности продукта при хранении в заводской закрытой таре и температуре 20°C составляет 24 месяцев для эмали и 12 месяцев для отвердителя.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:**

Поступать согласно Паспорту Безопасности Опасного Вещества для данного изделия.

**УПАКОВКА**

| Номер арт.          | Объем, мл | Коробка, шт.: |
|---------------------|-----------|---------------|
| 70503 (черный)      | 711       | 6             |
| 70504 (прозрачный)  | 711       | 6             |
| 70505 (отвердитель) | 237       | 6             |

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный эффект при неправильном их использовании.