



Средство для увеличения адгезии

Однокомпонентный средство для увеличения адгезии грунтов, лаков, акриловых и полиуретановых продуктов к пластмассовых основаниям, в том числе полипропиленовым пластиком, а также к другим типам оснований. Наносится с помощью покрасочного пистолета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- пластмассы, полипропилен ПП и его смеси
- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- нержавеющая сталь
- полиэфирные и эпоксидные материалы
- дерево

ЦВЕТ:

Желтоватый

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:


Основание, на которое будет нанесено покрытие, следует тщательно обезжирить с помощью антисиликона RANAL, удаляющего любые следы силиконов и других примесей. Затем протрите поверхности абразивной тканью и снова обезжирьте. В случае с пластмассами рекомендуется прогреть элемент при температуре 50°C перед покрасочными работами, что облегчает удаление силиконовых соединений с поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите один или два слоя, приблизительно на общую толщину 15 мкм. Оставьте время испарения между слоями 5-10 минут. Перед нанесением последующих покрытий не следует обрабатывать поверхность.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:

DIN 4/20°C 10-12 сек, Ø1.3-1.4мм, 3-4 бар



Продукт поставляется в готовой к употреблению форме:

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



15 мин при 20°C толщиной около 15 мкм.

ТОЛЩИНА СЛОЯ:

Толщина одного слоя около 8 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC фактическое= 840 г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 24 месяца.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость.	Количество в уп..	Вес уп., кг
40001	0,5л	6	3,20кг

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.