



Черная акриловая эмаль

Быстросохнущая акриловая эмаль с покрывающими свойствами и хорошей адгезией в частности, к металлу, пластику, стеклу и дереву. Он устойчив к погодным условиям, химическим веществам, бензину и УФ-излучению. Продукт характеризуется высоким охватом, отличной адгезией и очень хорошей поверхностной твердостью, устойчив к царапинам.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сталь
- Алюминий
- Древесина
- Акриловый грунт
- Металл
- Пластмассы

Внимание! В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте средство для увеличения адгезии RANAL.

ЦВЕТ:

- Черный глянцевый
- Черный матовый

НАНЕСЕНИЕ:

- Перед использованием, поверхность обработайте абразивной бумагой P600,
- Перед нанесением, поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной,
- Перед нанесением встряхните баллон,
- Нанесите 2-3 отдельных слоя на расстояние около 30 см,
- Между слоями требуется 5-10 минут выдержки,
- Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан на 5 секунд.
- В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте средство для увеличения адгезии RANAL.

ВНИМАНИЕ! Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

От пыли: 15 мин.

Полное высыхание: 30 - 40 мин.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

400 мл краски достаточно для покрытия примерно 2,0 - 2,5 кв.м

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/В/е лимит=840 г/л

VOC фактическое = 630г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость,мл	Количество в уп..	Вес уп., кг
30507 глянцевый	400	12	5,20
30501 матовый	400	12	5,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.