



## Грунт Эпоксидный EPOXIDE 1:1

Первый компонент грунт произведен на основе эпоксидной смолы. Второй компонент отвердитель произведен на основе алифатических амин. Благодаря использованию высокого качества смол и специальных добавок грунт обладает высокой устойчивостью к образованию коррозии и является хорошим изолятором. Особо рекомендуем для грузовых автомобилей, используемых в тяжелых условиях и автобусов. Может быть нанесен методом

“со шлифовкой” или без (мокрый по мокрому). Непосредственно на грунт можно наносить базовые покрытия.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !**


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Старые лаковые покрытия
- Полиэфирные шпатлевки
- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь
- Полиэфирные ламинаты

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 – P320
- Полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания P180 – P220,
- Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P220
- Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить
- Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.
- Нержавеющую сталь обезжирить
- Пластмассы промыть смывкой для удаления силикона RANAL и матируйте абразивной бумагой. Снова обезжирить и применить средство увеличивающее адгезию и пластификатор RANAL

### ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Грунт  
Отвердитель

По Объему  
1  
1


По Весу  
100  
56

**ВНИМАНИЕ!** Время жизнеспособности после смешивания с отвердителем 4 часа при 20°C

## НАНЕСЕНИЕ:

Нанести в один, максимум в два слоя. При нанесении двух слоев, межслойная выдержка 10-15 минут. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. Через 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

## ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:



DIN 4/20°C около 18÷20 сек


## СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

Ø1,2÷1,5мм, 3÷4 бар




**ВНИМАНИЕ!** Толщина слоя около 50 – 60 мкм.

## ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



12 часов при температуре 20°C  
45 минут при температуре 60°C

## ОБРАБОТКА:



Шлифование всухую механические: P320 – P500



Шлифование по мокрому вручную: P800 – P1000

## СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/c лимит = 540г/л

VOC фактическое = 540г/л

**ЦВЕТ:**

Серый

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:**

1 литр грунта позволяет получить около. 4,2 м2 сухого слоя толщиной 100 мкм

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Нитро растворители

**УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

| Арт. №  | Емкость     | Количество в уп.. | Вес уп., кг |
|---------|-------------|-------------------|-------------|
| 10601-2 | 0,8л + 0,8л | 3                 | 8,20        |
| 10602-1 | 10л         | 1                 | 18,20       |
| 10604   | 5л отв      | 1                 | 6,80        |

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.