



IIIIINNNDDDUUUJSSSTTTTTRRRRIIIIAAAACCCHH#HIIIIIMMMIIIICCCAAARRRREEEGGGGGIIIIIAAANNNAAAA

A14 СЕРЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентная нитросинтетическая серая грунтовка

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нитросинтетическая грунтовка общего назначения с высокими наполняющими свойствами и быстрым высыханием. Может быть покрыта нитроцеллюлозой, синтетическими и акриловыми покрытиями. Обладает отличной адгезией и сильной укрываемостью. Можно наносить толстыми слоями. Не впитывается и оставляет очень гладкую поверхность.

Б) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Синтетические смолы, нитроцеллюлоза, минеральные добавки и растворители
Удельный вес	1,2 ± 0,1
Доступные цвета	Серый
Данные по безопасности	См. Паспорт безопасности

В) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:



* Чистый металл, полиэфирные ламинаты, дерево, полиэфирные наполнители и т. Д.

* Старые лакокрасочные покрытия.



* Отшлифовать Р180-

* Очистите обрабатываемую поверхность средством V09 Antisil. Убедитесь, что он сухой и не содержит силикона, воск, жир и любые посторонние материалы.

Д) ВНИМАНИЕ:

* Соблюдать время выдержки между слоями в зависимости от разбавления и температуры. Не используйте продукт при температуре ниже 5 ° C.* Хранить в прохладном и сухом месте.



IIIIINNDDDDUUUJSSSTTTTTRRRRIIIIAAAACCCHH#HIIIIIMMMIIIICCCAAARRRREEEGGGGGGIIIIIAAANNNNAAAA

A14 СЕРЫЙ ГРУНТ

лист #

A14

Е) ОБРАБОТКА:



50-100% с нитрорастворителем 48 " - 19"
DIN 4 мм при 20 ° C



1,5-1,8 мм 2-4 бар
3-4 = 120-160 мкм



20-30 минут при 20 °
C



ИК сушка 5-7 мин.



P600-P1000

F) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

* С нитрорастворителем

G) Дальнейшие действия:

2К эмалевые финишные покрытия
Двухслойные эмали, растворимые в
растворителях Двухслойные
водорастворимые эмали

Технические указания и советы основаны на нашем собственном опыте. Мы гарантируем безупречное качество продукции. Однако, поскольку использование наших контролей, мы не несем ответственности за полученные результаты