



H89 VANITY 1G лак акриловый матовый с ОТВЕРДИТЕЛЕМ C89

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

2K матовый лак для покрытий с низкой степенью глянца. Обладает матовой, приятной на ощупь бархатистой структурой, но в то же время прочный и устойчивый к царапинам. Также можно использовать данный продукт для отделки внутреннего интерьера салона автомобиля, где требуется «идеальная матовость».

Отличная адгезия со всеми базовыми покрытиями, также на водной основе. Простота нанесения и отличная устойчивость к атмосферным воздействиям. Глянец 1G матовый.

С отвердителем продукт имеет рейтинг «Специальная отделка» с VOC = 612 г/л, что соответствует пределу для категории, установленному ЕС 2004/42.

2004/42/IIВ(е)(840)612.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав: гидроксिलированные акриловые смолы

Удельный вес: 0,965+/-0,03 kg/l

Доступные цвета: бесцветный, прозрачный

Данные по безопасности: в паспорте безопасности

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:



* Матовое базовое покрытие для двух слоев покраски на основе сольвента

* Матовое базовое покрытие для двух слоев покраски на водной основе


Г) ПРИМЕЧАНИЯ:

* Двухкомпонентные акриловые краски подвержены влиянию влаги.

* Соблюдать пропорции нанесения.

* Не использовать продукт при температуре ниже 5°C.

* Хранить в прохладном, сухом месте.

Е) СМЕШИВАНИЯ И НАНЕСЕНИЕ:


5:1 с отвердителем C89, жизнеспособность > 60 минут при 20°C.



5-10% с разбавителем D10-D11. 18-19" DIN 4 мм при 20°C.



1,2-1,3 мм 3-3,5 бар.
1-2 = 45-55 микрон (сухой).



10-15 минут межслойной сушки в зависимости от температуры.



15 ч при 20°C.
30 минут при 60°C.

**F) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:**

* Разбавителем для полиуретановых изделий

Ж) ПОКРЫТИЕ:

Технические указания и рекомендации основаны на нашем собственном опыте. Мы гарантируем безупречное качество продукции. Однако, поскольку использование находится вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.