



P50 TEX FIBERGLASS PUTTY ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка, армированная стекловолокном. Рекомендуется для заполнения больших дефектов и усиления ослабленных элементов кузова. Может использоваться для восстановления сложных, в том числе сквозных повреждений. Обладает очень хорошими заполнительными свойствами и высокой адгезией к разного рода оснований.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

Состав: Ненасыщенные полиэфирные смолы, стекловолокна и минеральные наполнители.

Удельный вес: 1.48 ± 0.1 кг/л.

Цвет: Серый.

Информация о безопасности: См. паспорт безопасности продукции.

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Железо, сталь, пластик (полиэфиры, армированные стекловолокном).
- Старые отделочные покрытия.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством Antisil V09 и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.
- Очистить поверхность перед нанесением шпатлевки.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Тщательно перемешать шпатлевку с 2-3% отвердителя. Соблюдать пропорции при добавлении отвердителя, т.к. избыточное количество может привести к образованию пятен от пероксида на не окрашиваемой поверхности.
- Не использовать при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Е) СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ:

Смешивание: 2-3% отвердителя, жизнестойкость 5-7 мин. при 20°C.

Инструмент: Нанесение шпателем.

Сушка: 20 мин. при 20°C.

ИК сушка: 4-5 мин.

Шлифование: P80-P120 черновое шлифование.

F) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

- Нитрорастворители.

E) УПАКОВКА:

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛ-ВО, ШТ
P5011190G1	Серый	Банка	750 мл	1,110	12

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819

Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446

Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384

Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357