



S99 UNISOFT PUTTY WHITE

ШПАТЛЕВКА ОБЛЕГЧЕННАЯ UNISOFT

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Универсальная двухкомпонентная шпатлевка со средней плотностью, компактная, очень легко наносится. Предназначается для ремонта любого типа поверхности.

Благодаря особому составу, шпатлевка очень легко шлифуется, обладает низкой влагонепроницаемостью, высокой адгезионной способностью и оптимальной отделкой.

Не утяжеляет вес изделия, поэтому идеальна для применения в таких отраслях, как судостроительный, промышленный транспорт, автобусы и т.п.

Б) ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

Состав: Ненасыщенные полиэфирные смолы и специальные наполнители.

Удельный вес: 1.30 ± 0.05 кг/л.

Цвет: Белый.

Информация о безопасности: См. паспорт безопасности продукции.

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Железо, сталь, пластик (полиэфиры, армированные стекловолокном).
- Старые отделочные покрытия.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством Antisil V09 и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.
- Очистить поверхность перед нанесением шпатлевки.

Г) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Тщательно перемешать шпатлевку с 2-3% отвердителя. Соблюдать пропорции при добавлении отвердителя, т.к. избыточное количество может привести к образованию пятен от пероксида на не окрашиваемой поверхности.
- Не использовать при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Д) СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ:

Смешивание: 2-3% отвердителя, жизнестойкость 3-5 мин. при 20°C.

Инструмент: Нанесение шпателем.

Сушка: 20 мин. при 20°C.

ИК сушка: 4-5 мин.

Шлифование: P80-P120 черновое шлифование.
P180-P220 финишная обработка.

Е) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

- Нитрорастворители.

Е) УПАКОВКА:

Артикул	Цвет	Упаковка	Объем	Вес	Кол-во, шт
S9912651G1	Белый	Банка	1000мл	1,350	6

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819

Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446

Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384

Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357