

Технический паспорт

POLFILL – АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1 CLASSIC 2K HS

Продукт предназначен только для профессионального пользования.

Характеристика:

Бесцветный акриловый лак с высоким содержанием твердых веществ. Характеризуется высокой твердостью и отличным блеском. Устойчивый к воздействию УФ-лучей и изменяющимся погодным условиям, что гарантирует прекрасный вид лакированной поверхности. Хорошая текучесть и быстрое высыхание лака обеспечивают легкое выполнение ремонта и уменьшают время нахождения транспортного средства в окрасочно-сушильной камере. Лак представлен в двух версиях: с отвердителем стандартным и быстрым. Выбор соответствующего отвердителя зависит от условий, в которых будет применяться.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- базовые лаки на водной основе и основе разбавителя

Приготовление лака:



	Пропорции при смешивании	
	Без разбавителя	С разбавителем
Лак	2	2
Отвердитель	1	1
Разбавитель	0	5%

Тщательно перемешать лак, отвердитель и разбавитель для акриловых изделий, до момента получения однородной консистенции.

Не следует превышать рекомендованное количество добавляемого отвердителя.

Рабочая вязкость:




16 – 17 с DIN 4/20°C без разбавителя
15 – 16 с DIN 4/20°C с разбавителем

Нанесение:




Наносить с помощью распыляющего пистолета с соплом диаметром 1,3 – 1,4 мм при давлении 2 – 2,5 бар.

Количество слоев: 2



Смесь использовать в течение: 1 часа при 20°C



Время испарения между слоями: 10 - 12 минут при 20°C

С продуктом работать при температуре не ниже 10°C и относительной влажности не выше 75%.

Время высыхания:



Пылесухость: 30 минут при 20°C или 3 минут при 50°C

Высыхание: 14 часов при 20°C или 45 минут при 50°C

Полное отвердевание: четыре дня

Время высыхания зависит от температуры отдельных элементов.

Температура ниже 20°C продлевает время отвердевания.

Физико-химические свойства:

Бесцветная жидкость с запахом растворителя.

Содержание летучих органических соединений в готовом для использования продукте < 840 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и воспламенения, при температуре от 5 до 25°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Отвердитель:

Использовать только Отвердитель Normal 1:2 или Отвердитель Fast 1:2 для акрилового лака Classic POLFILL.

Очистка инструмента:

Polfill - Акриловый разбавитель Универсальный;

Polfill - Растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.

LERG SA

Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

Dział Obsługi Klienta:

Tel: +48 (14) 680 62 85
Fax: +48 (14) 680 63 00
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

NIP: 872-000-35-68

REGON: 850022800

KRS: 0000033727