

Технический паспорт
POLFILL – АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1 2К
Продукт предназначен только для профессионального пользования.

Характеристика:

Высококачественная 2-компонентная грунтовка на основе акриловых смол. Обладает превосходными заполняющими свойствами и хорошей адгезией к основаниям различного рода. Предназначена для нанесения как на сухую, так и на влажную поверхность. Сверху можно наносить различные виды отделочного покрытия.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сталь,
- алюминий,
- полиэфирные шпатлевки,
- полиэфирно-стеклянные ламинаты,
- старые лакокрасочные покрытия,
- пластики (за исключением PP и PE).

Подготовка поверхности:

Обрабатываемую поверхность отшлифовать, очистить от пыли, обезжирить с помощью Polfill – антисиликоновая смывка и тщательно высушить.

Подготовка грунтовки:

Грунтовка

Отвердитель

Polfill – Акриловый разбавитель - Универсальный

Объемные пропорции смешивания

5

1

20%

Тщательно размешать грунтовку, отвердитель и разбавитель для акриловых изделий для получения однородной консистенции.

Не следует превышать рекомендованное количество добавляемого отвердителя.

Вязкость при распылении:


20–22 с

Нанесение:


Наносить с помощью пистолета-распылителя, оборудованного соплом диаметром 1,8 – 2,2 мм при давлении 2 – 2,5 бар.

Количество слоев: 1 – 3

Толщина сухого слоя: 35 – 40 мкм



Период готовности смеси к использованию: около 3 часов при 20°C



Время для испарения между слоями: 10 - 15 минут при 20°C

Теоретическая производительность при толщине сухого слоя 35 – 40 мкм: 6 - 7 м²/л.

Нанесение выполнять при температуре 10°C - 30°C и относительной влажности не более 70%.

Период высыхания для отдельного слоя:

Сухость на прикосновение 30-35 минут при температуре 20 °C

Сухость с готовностью к эксплуатации 2 - 3 часа при 20 °C

Полное отвердевание за 3 дня

Температура ниже 20°C увеличивает период отвердевания.

Шлифовка:

Сухое шлифование выполнять наждачной бумагой P320 - P400.



Влажное шлифование выполнять наждачной бумагой P600 - P1000.

Физикохимические свойства:

Жидкость высокой вязкости со сладким запахом.

Содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте < 540 г/л.

Хранение:

Хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухом, прохладном месте вдали от источников тепла и огня, при температуре от 5 до 20°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Отвердитель:

Использовать только Отвердитель для акриловый грунт 5:1 2K POLFILL.

Очистка инструмента:

Polfill – Акриловый разбавитель - Универсальный.

Polfill - растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.

LERG SA

Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

Dział Obsługi Klienta:

Tel: +48 (14) 680 62 85
Fax: +48 (14) 680 63 00
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

NIP: 872-000-35-68

REGON: 850022800

KRS: 0000033727