

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 2:1

Продукт предназначен для профессионального использования

ПРОДУКТЫ:

43 225	Эпоксидный грунт 2:1, 375 мл
43 238	Отвердитель для эпоксидного грунта 188 мл
43 226	2:1 эпоксидный грунт, 750 мл
43 239	Отвердитель для эпоксидного грунта 375 мл

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Высококачественный двухкомпонентный эпоксидный грунт, обеспечивающий отличную защиту металлических поверхностей от коррозии. Во время ремонтных работ может служить в качестве изолирующего слоя, или покрытия, повышающее сцепление между основой и еще одним слоем краски. Имеет очень хорошую адгезию к разного рода основаниям, а также характеризуется высокой устойчивостью к химическим и атмосферным воздействиям. Позволяет работать в системе мокрым по мокрому

Область применения

- Сталь
- Цинк
- Алюминий
- Ламинаты
- Старые лакокрасочные покрытия
- Пластмассы

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Металлические поверхности, оцинкованные поверхности, пластик, дерево, полиэфирные шпатлевки и т.п.
- Старые лакокрасочные покрытия.
- Отшлифовать абразивом P180-P220.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством для удаления силикона POLLFIL и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Грунт

Отвердитель

Соотношение смешивания 2:1

ЛЕРГ С.А.

Пусткув, 59д жилой массив
39206 Пусткув 3
Польша

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

тел.: +48 (14) 680 62 85
электронная почта: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Дата: 2 июля 2019 г.

Издание №: II

СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



СОПЛО 1,6 - 1,8 мм.

Давление 2-3 бар

Количество слоев:

1 –2 слоя
40 - 50 мкм.

Время испарения



5 - 10 минут при 20°C

ВРЕМЯ СУШКИ:



ОТ ПЫЛИ:

10-15 минут

при температуре
60°C:

45 мин

при температуре
20°:

12 часов

ШЛИФОВАНИЕ:



На сухую:

механически

P400 - P500

P360 - P500

P800 - P1000



С водой:

В ручную

P600 - P1000

Содержание летучих органических веществ:

Очень вязкая жидкость серого цвета с ароматным сладковатым запахом.

ВОС фактическое = <540 г/л.

ЛЕРГ С.А.

Пусткув, 59д жилой массив
39206 Пусткув 3
Польша

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

тел.: +48 (14) 680 62 85
электронная почта: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Дата: 2 июля 2019 г.
Издание №: II



УЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°C составляет 18 месяцев от даты производства грунта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с картой характеристики опасного вещества для данного продукта

Очистка оборудования:

Нитро Растворители .

Информация в этом документе строится на основе наших исследований и опыта. Это не гарантирует собственных результатов, которые в конкретных условиях использования остаются в пределах нашего контроля. В связи с этим не может быть неправильно с нашей стороны принимать полную ответственность за результаты, которые вы получаете. Необходимо протестировать использование продукта на небольшом участке, т.к. из-за потенциальных различий с участком, на котором применяется продукт, в зависимости от условий. Мы гарантируем при использовании в соответствии с инструкциями, содержащимися в этом Техническом паспорте.

ЛЕРГ С.А.

Пусткув, 59д жилой массив
39206 Пусткув 3
Польша

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

тел.: +48 (14) 680 62 85
электронная почта: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Дата: 2 июля 2019 г.
Издание №: II