



F18 SPRAY PE FILLER GREY

ШПАТЛЕВКА НАПЫЛЯЕМАЯ

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полиэфирная шпатлевка для распыления. Может наноситься на большие площади относительно толстыми слоями. Используется для выравнивания, образовавшихся после отделки ранее нанесенных слоев шпатлевки. Быстрое высыхание.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав:	Полиэфирные смолы и минеральные наполнители.
Удельный вес:	1,6 ± 0,1 кг/л.
Доступные цвета:	Серый.
Информация о безопасности:	См. паспорт безопасности продукции.

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лакокрасочные покрытия.
- Сухая обработать абразивом P320-P360.
- Обработка с водой абразивом P600-P800.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством Antisil V09 и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не использовать продукт при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Е) СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ:

Пропорция смешивания:	5% отвердителя C12 , жизнеспособность смеси 30 мин при температуре 20°C .
Вязкость:	0-5% D12
Сопло:	2-2, 5мм 2-3 бар 1000-1200 мк.
Сушка:	3 часа при 20°C. 30 минут при 60°C.
Обработка:	P120-P240.

Ф) ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

- Нитрорастворители.

G) ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:

Нанесение грунтов: F30, F32, F70, F77

E) УПАКОВКА:

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛ-ВО, ШТ
F1806331G1	Серый	Банка	1000 мл	1,602	12

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819

Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446

Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384

Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357