



AUTO BODYGUARD MASA 2 w 1

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 266 Autobodyguard masa 2 w 1, 1 kg

CHARAKTERYSTYKA:

Masa natryskowa 2 w 1 oraz środek ochrony karoserii na bazie kauczuku i żywic syntetycznych, nie zawiera asfaltów oraz bituminów. Tworzy trwale elastyczną powłokę, która zabezpiecza elementy karoserii przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Stosowany jako masa uszczelniająca redukuje drgania powierzchni oraz działa dźwiękochłonie. Przeznaczony do ochrony podłogi, progów, nadkoli, spojlerów i innych zewnętrznych elementów karoserii samochodowej przed uderzeniami kamieni, działaniem wody, soli i olejów. Z powodzeniem znajduje zastosowanie także wewnątrz pojazdów działając jako środek zabezpieczający lub pełniąc funkcję izolacji akustycznej/warstwy usztywniającej jako alternatywa dla popularnych mat bitumicznych. Po wyschnięciu może być pokrywany dowolnymi lakierami nawierzchniowymi. Dostępna w kolorze czarnym.

PODŁOŻE:

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium (po uprzednim zaizolowaniu podkładem reaktywnym, wypełniającym lub epoksydowym)
- szpachlówki poliestrowe (po uprzednim zaizolowaniu podkładem reaktywnym, wypełniającym lub epoksydowym)
- podkłady epoksydowe
- podkłady reaktywne
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- tworzywa sztuczne z wyjątkiem PE, PTFE po uprzednim zastosowaniu podkładu na plastik
- laminaty poliestrowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed aplikacją usunąć ewentualne ogniska korozji. Obrabianą powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu, odtłuścić za pomocą – zmywacz antysilikonowy lub uniwersalny marki Polfill i dokładnie osuszyć.

NANOSZENIE:

Nie nanosić na silnik, skrzynię biegów, układ wydechowy i hamulcowy.

Przed użyciem pojemnik z preparatem wstrząsać około 2 min w celu dokładnego wymieszania zawartości. Zerwać zabezpieczenie korka i zamocować pistolet natryskowy bezpośrednio do pojemnika. Osłonić powierzchnie przylegające, nieprzeznaczone do pokrycia.



Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego do mas gęstych.

- jako środek ochrony karoserii - odległości 20 - 25 cm – liczba warstw 1 - 2 – ciśnienie 3 – 6 bara.
- jako masa 2 w 1 – odległość (3 – 5cm) – liczba warstw 1- ciśnienie 3 - 6 bara.



Końcowy efekt struktury można zmieniać regulując ciśnienie powietrza, odległość dyszy pistoletu od elementu pokrywanego, a także szybkość przesuwania pistoletu natryskowego wzdłuż pokrywanego elementu.



Czas odparowania między warstwami: 8 - 12 minut w 20°C

Aplikację wykonywać przy minimalnej temperaturze 15°C i wilgotności nie większej jak 80%.

CZAS WYSYCHANIA:



Powierzchnię można pokryć lakierem nawierzchniowym po upływie 3 – 4 godzin w 20°C.

Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas wysychania. Optymalna grubość mokrej powłoki to ok. 1000 µm w przypadku zastosowania jako masy i około 240 µm przy zastosowaniu jako środek ochrony karoserii.

W razie konieczności zastosowania grubszych warstw niż to zostało podane powyżej, kolejne warstwy nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Tiksotropowa ciecz barwy czarnej o aromatycznym, słodkim zapachu.

Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 840 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5°C do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozpuszczalnik NITRO marki Polfill.



Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantujemy to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.

LERG SA
Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data: 18.12.2019
Wydanie nr: I