

Технический паспорт

POLFILL – ШПАТЛЕВКА С УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ

Продукт предназначен исключительно для профессионального использования

Характеристика:

Полиэфирная шпатлевка, усиленная углеродным волокном. Рекомендуется для заполнения крупных выщерблений в материале изготовления, углублений, ослабленных элементов кузовов легковых автомобилей, после их предварительной очистки. Отличается высокой эластичностью и очень хорошей адгезией к металлам и пластмассам. Легко наносится. Чрезвычайно мягкая во время шлифовки. Правильно нанесенное покрытие имеет очень быстрый срок высыхания.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сталь,
- оцинкованная сталь,
- полиэфирные ламинаты,
- алюминий,
- старые лакокрасочные покрытия.

Не разрешается наносить шпатлевку непосредственно на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:




Обрабатываемую поверхность обезжирить, шлифовать и очистить.



Снова обезжирить и тщательно осушить.

Приготовление шпатлевки:



Тщательно перемешать 100 весовых частей шпатлевки с 2-3 весовыми частями отвердителя до получения однородного цвета.


Применение излишнего количества отвердителя может привести к изменению цвета последующего лакокрасочного покрытия.

Нанесение:



Наносить на поверхность тонкими слоями в течение 4-5 минут/20°C с момента приготовления, при

температуре не ниже 10°C.

Время высыхания:

15-25 мин/20°C. Повышение температуры окружающей среды ускоряет процесс отверждения.

Шлифовка:

Предварительное шлифование следует выполнять наждачной бумагой P80-P120, окончательную шлифовку - бумагой P180 – P240.

Физикохимические свойства:

Тиксотропная паста черного цвета с характерным, ароматным запахом, содержащая стирол. Максимальное содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте 250 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухом, прохладном месте вдали от источников тепла и огня, при температуре от 5 до 20°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска.

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Отвердитель:

Перекись дибензоила, паста.

Очистка инструмента:

POLFILL - растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует наличия определенных свойств в особых условиях применения, находящихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.