

H43 ACRYTEC CLEAR

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2K MS ANTISCRATCH

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

2K Прозрачный лак средней твердости для двухслойного нанесения. Обеспечивает превосходный блеск. Что позволяет получить хороший результат всего за два слоя. Лак обладает исключительной устойчивостью к атмосферным воздействиям, пожелтению и царапинам. Продукт имеет категорию «Специальное верхнее покрытие». с VOC = 630 г/л,

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав:	Гидроксилированные акриловые смолы
Удельный вес:	0,954 ± 0,030 кг/л
Доступные цвета:	Бесцветный
Информацию о безопасности:	См. паспорт безопасности продукции

С) Примечание:



- * Не используйте продукт при температуре ниже 5°C.
- * -Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

D) Смешивания и нанесение:

- * Смешивания: с отвердителем 2:1 C43
- * Количество разбавителя: без разбавления
- * Вязкость: 14-15 сек DIN 4 мм при 20°C.
- * Сопло: 1,3 1,4 мм 2-3 бар
- * Количество слоев: 2 слоя 50-60 микрон
- * Межслойная выдержка: 10-15 мин.
- * Сушка: при 23°C: время сушки: 6-7 ч.
- * при 60°C: время сушки: 30 минут.
- * ИК Сушка: 10-15 мин.

**H43 АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК****D) Смешивания и нанесение**

Смешивания: с отвердителем 2:1 C43

Количество разбавителя: без разбавления

Вязкость: 14-15 сек DIN 4 мм при 20°C.

Сопло: 1,3 1,4 мм 2-3 бар

Количество слоев: 2 слоя 50-60 микрон

Межслойная выдержка: 10-15 мин.

Сушка: при 23°C: время сушки: 6-7 ч.

при 60°C: время сушки: 30 минут.

ИК Сушка: 10-15 мин.

F) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

* Нитрорасворители

E) УПАКОВКА:

Артикул	Цвет	Упаковка	Объем	Вес, кг	Кол-во, шт
H4369000G1	Бесцветный	Банка	1000мл	0,954	6
H4374000G1	Бесцветный	Канистра	5л	4,770кг	4

Технические указания и рекомендации основаны на нашем собственном опыте. Мы гарантируем безупречное качество продукции. Однако, поскольку использование находится вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.