



RANAL- ГЕРМЕТИК И СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА 2 в 1
Свойства
- ГЕРМЕТИК И СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА 2 в 1 - это продукт, создающий сильный эластичный слой, устойчивый к ударам камней. Позволяет ограничить доступ влаги, что повышает антикоррозионную защиту. Защищает от влияния бензина, масел, воды и соли. Имеет звукопоглощающие и приглушающие свойства, служит также для герметизации соединений в кузове. Базируется на синтетических смолах, не содержит асфальтов и битума, покрывается любыми акриловыми лаками. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

ОСНОВАНИЯ	
Двухкомпонентные акриловые грунты	Подвергнуть сухой обработке, для окончательного выравнивания Р240 ÷ Р320, продуть, обезжирить.
Полиэфирные шпатлёвки	Подвергнуть сухой обработке, для окончательного выравнивания Р240 ÷ Р320, продуть, обезжирить.
Эпоксидные грунты	До 12 часов без шлифования, по истечению 12 часов шлифовать Р320, продуть, обезжирить
Сталь	Обезжирить, подвергнуть сухой шлифовке Р120
Алюминий	Обезжирить, подвергнуть сухой шлифовке Р280 ÷ Р360 или матировать абразивным полотном, обезжирить.
Оцинкованная сталь.	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, обезжирить
Нержавеющая сталь	Обезжирить.
Реактивные грунты (wash primer'у)	Наносить после высыхания.
Пластмассы	Обезжирить матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, подвергнуть сухой шлифовке Р280
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	
VOC II/B/e лимит*	840 г/л
VOC фактическое	515 г/л
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	
Рекомендуется нанесение состава при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.	

НАНЕСЕНИЕ				
	Пистолет UBS	Сопло	Давление	Расстояние
	Как герметик	4.0 мм	2,5 ÷ 3 бара	1 ÷ 2 см
	Как Средство защиты кузова	4.0 мм	3 ÷ 5 бар	25 ÷ 30 см
	Количество слоев		1 ÷ 3	
	Толщина отдельного сухого слоя		100 ÷ 120 мкм	
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне		3.5 м 2 /л при 100 мкм	
	Испарение между слоями при 20°C		5 ÷10 мин	
Перед использованием упаковку встряхивать в течение 3 мин.! В случае нанесения Средства защиты кузова RANAL непосредственно на сталь, рекомендуется покрыть RANAL 2в1 слоем лака или эмали. Не наносить на двигатель, коробку передач и выхлопную трубу				
ВРЕМЯ СУШКИ				
	Герметик	Средство для защиты кузова		
	12-24 ч при 20°C, в зависимости от толщины слоя	60 мин. при 20°C		
	После 24 часов от нанесения последнего слоя поверхность можно покрывать лаком.	После 2 часов от нанесения последнего слоя поверхность можно покрывать лаком.		
ЦВЕТ				
Серый, черный, бежевый.				
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ				
растворитель для нитроцеллюлозных продуктов				
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ				
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.				
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ				
RANAL 2B1		24 месяца/20°C		

БЕЗОПАСНОСТЬ
В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.