
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА MAGIC FIX

MAGIC FIX – ремонтная заплата

Простое и быстрое решение для ремонта различных поверхностей. Идеально подходит для восстановления изделий из пластмасс, металла и дерева – незаменима при ремонте бамперов, кузовных элементов автомобиля, негерметичных труб, баков, корродированных металлических деталей или треснувшей либо сгнившей древесины.

Полиэфирная ремонтная заплата, армированная стекловолокном, устойчива к коррозии и гниению, предназначена для сотен практических применений в мастерской, доме и саду. Отверждается ультрафиолетовым излучением (UV). После отверждения подходит для окраски.

Цвет - серый.

Основание

Продукт подходит для различных поверхностей, таких как:

- пластмассы,
- металл,
- дерево,
- стекловолокно,
- бетон,
- гипсокартонных изделий , и многие другие.

Не применять на поверхностях из полипропилена.

Подготовка поверхности

- Перед нанесением поверхность следует предварительно зашлифовать шлифовальной бумагой P-120 – P-180 и тщательно обезжирить силиконовым очистителем RANAL.
- Вырезать нужную форму ножом или ножницами.
- Снять бумажную защиту с пластины.
- Наклеить продукт непосредственно на поврежденное место.
- Заплата твердеет под воздействием естественного солнечного света (UV) или при использовании UV-лампы. Не применять на влажных поверхностях.
- Можно наносить до 5 слоев – каждый следующий слой наносить после полного отверждения предыдущего.
- После отверждения снять прозрачную пленку с лицевой стороны.
- Подходит для шлифования шлифовальной бумагой.
- Может быть окрашена эпоксидными, акриловыми, полиуретановыми и алкидными красками и грунтовками.

Время сушки

- На солнце: от 30 минут до 1 часа
- UV-лампой: около нескольких минут

Технические данные

- Пропорции смешивания: однокомпонентный продукт
- Толщина материала: 1,7–1,9 мм
- Механизм отверждения: ультрафиолет (UV), UV-лампа
- Прочность на изгиб: >130 МПа (ASTM D 790-0)
- Прочность на разрыв: >55 МПа (BS 2782 1994)
- Удлинение при разрыве: >3% (BS 2782 1994)
- Прочность на сжатие: >29 000 PSI (BS 2782 1998)
- Адгезия: >500 PSI (BS 2782 1999)
- Класс огнестойкости: Класс А (ASTM E84)

Диапазон температур

от –34,4°С до +185,0°С

Хранение

Срок хранения продукта в оригинальной, нераскрытой упаковке — 5 лет.
После вскрытия и отделения необходимого количества остаток поместить в оригинальную упаковку и хранить вдали от прямого солнечного света.

Упаковка

Арт. №	Вид	Размер	Кол-во в коробке (шт.)	Вес коробки (кг)
60573	MAGIC FIX	76×152 мм	144	0,65

Примечание:

Приведенные сведения основаны на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.