



F99 2K 1:1 WASH PRIMER

ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антикоррозионный грунт с превосходной защитой от коррозии. Идеально подходит для грунтования поверхностей, требующих повышенную защиту от коррозии и высокую адгезию к гальванизированным, металлическим и алюминиевым основаниям.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав: Винил поливинилбутиральной смолы, пигменты, минеральные наполнители и растворители.

Удельный вес: $1,13 \pm 0,05$ кг/л.

Доступные цвета: Серый.

Информация о безопасности: См. паспорт безопасности продукции.

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Металлические поверхности, оцинкованные поверхности.
- Отшлифовать абразивом P180-P220.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством Antisil V09 и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Соблюдайте указанное время сушки. Может быть окрашен после 20-30 мин при 20°C.
- Рекомендуемая толщина покрытия в сухом состоянии составляет 15-30 мкм.
- Не используйте продукт при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Е) СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ:

Смешивание: 1:1 (100% по весу) Отвердитель C99 жизнестойкость 6 часов при 20°C.

Количество разбавителя: Без разбавителя.

Вязкость: 16-18 сек DIN 4 мм при 20°C.

Сопло: 1.4-1.7 мм 2-3 бар.

Количество слоев: 1-2 слоя 15 - 30 микрон.

Сушка: 1-2 часа при 20°C.

F) ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

- Нитрорастворители.

G) ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:

2к Акриловые и полиуретановые грунты.

E) УПАКОВКА:

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛ-ВО, ШТ
F9906001G1	Бесцветный	Банка	1000 мл	1,130	6

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел.. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819

Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446

Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384

Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357