



F70 EPOS PRIMER GREY

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с усиленной адгезией к металлическим, оцинкованным поверхностям. Обладает высоким антикоррозийным свойством; не содержит хроматов. Подходит для применения в системе мокрый-по-мокрому. Является хорошим изолятором. Быстро сохнет и легко наносится.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав: Эпоксидные смолы, противокоррозионные пигменты, минеральные наполнители и растворители.

Удельный вес: 1.560 ± 0.050 кг/л.

Доступные цвета: Серый.

Информация о безопасности: См. паспорт безопасности продукции.

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Металлические поверхности, оцинкованные поверхности, пластик, дерево, полиэфирные шпатлевки и т.п.
- Старые лакокрасочные покрытия.
- Отшлифовать абразивом P180-P220.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством Antisil V09 и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Соблюдать время выдержки между слоями в зависимости от разбавления и температуры.
- Для применения средства в качестве изолятора, следует развести смесь в пропорции 20-30% с разбавителем для эпоксидных грунтовок.
- Не использовать при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Е) СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ:

Смешивание: 2:1 (30% по весу) Отвердитель C70 жизнестойкость 30 мин при 20°C.

Количество разбавителя: 0-30% с растворителем D70.

Вязкость: 30-18 сек DIN 4 мм при 20°C.

Сопло: 1.5-1.8 мм 2-3 бар.

Количество слоев: 1-2 слоя 40-60 микрон.

Сушка: 5 ч при 20°C.
20-30 мин при 60°C.

ИК Сушка: 9-12 мин.

Обработка на сухую: P320-P400.

Обработка с водой: P600-P800.

F) ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

- Нитрорастворители

G) ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Полиэфирные шпатлевки
- Полиуретановые и акриловые грунты
- Финишные покрытия

E) УПАКОВКА:

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛ-ВО, ШТ
F7006001G1	Серый	Банка	1000 мл	1,576	12

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.
42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел.. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it
Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819
Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446
Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384
Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370
CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357