



F12 W.O.W. PRIMER GREY

ГРУНТ МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Акриловый двухкомпонентный грунт для применения методом мокрый-по-мокрому. Быстросохнущий грунт с высоким натяжением на поверхности, идеально подходит для сверхбыстрого кузовного ремонта, обеспечивает оптимальную адгезию к поверхности.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав: Гидроксिलированные смолы, пигменты, минералы и растворители.

Удельный вес: 1,570 ± 0,05 кг/л.

Доступные цвета: Серый.

Информация о безопасности: См. паспорт безопасности продукции.

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Старые лакокрасочные поверхности.
- Сухая обработать абразивом P320-P360.
- Обработка с водой абразивом P600-P800.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством Antisil V09 и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Качество покрытия зависит от подготовки поверхности.
- Не рекомендуется создание слоев большей толщины 25-35 микрон.
- Не использовать средство при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Е) СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ:

Объем: 5(F12):1(C16):2(D10)

Вес: 100(F12)+ 12,5(C16)+24(D10)

Жизнестойкость: 45 мин при 20°C.

Вязкость нанесения: 17-18 сек Din4 при 20°C.

Сопло: 1,3-1,4 мм 2-3 бар

Нанести один или двойной слой для достижения 25-35 микрон

Сушка: 20-30 мин при 20°C.

F12 не требует шлифования. При появлении поверхностных загрязнений следует удалить их по истечении 15-20 мин, выполняя влажную шлифовку абразивом P1200.

F) ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

- Нитрорастворители

G) ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Двухкомпонентные финишные эмали.
- Базовые эмали.
- Базовые эмали на водной основе.

E) УПАКОВКА:

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛ-ВО, ШТ
F1208000G1	Светло серый	Банка	1000мл	1,550	6

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819

Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446

Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384

Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357