



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

F56, F57, F58, F59 ACRYFILLER HS

ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ 2К HS GT

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Двухкомпонентный грунт, обладающий прекрасными наполняющими способностями. Хорошая стойкость к стеканию на вертикальных поверхностях, быстрая воздушная сушка, легко шлифуется. Подходит для всех типов финишного покрытия.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав: Гидроксированные смолы, пигменты, минеральные наполнители и растворители.

Удельный вес: 1.610 ± 0.050 кг/л

Доступные цвета: F56 – Белый, F57 – Серый, F58-Темно-Серый, F59-Черный

Информация о безопасности: См. паспорт безопасности продукции.

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Металлические поверхности, оцинкованные поверхности, пластик, дерево, полиэфирные шпатлевки и т.п.
- Старые лакокрасочные покрытия.
- Отшлифовать абразивом P180-P220.
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность средством Antisil V09 и убедиться в том, что поверхность сухая, без следов силикона, воска, масел, жира и других загрязняющих веществ.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Соблюдать время выдержки между слоями в зависимости от разбавления и температуры.
- Для применения продукта в качестве изолятора, следует развести смесь в пропорции 20% с растворителем для эпоксидных грунтовок.
- Не использовать при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Е) СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ:

Смешивание: 5:1 (12% по весу) с C16-C17 жизнестойкость 30 мин при 20°C.

Количество разбавителя: 0-20% с разбавителем D10.

Вязкость: 50-20 сек DIN 4 мм при 20°C.

Сопло: 1.5-1.8 мм 2-3 бар.

Количество слоев: 2-3 слоя, 150-210 микрон.

Сушка: 3 часа при 20°C.
20-30 мин. при 60° C.

ИК Сушка: 9-12 мин.

Обработка на сухую: P320-P400.

Обработка с водой: P600-P1000.

F) ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

- Нитрорастворители.

G) ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Двухкомпонентные финишные эмали.

- Базовые эмали.

- Базовые эмали на водной основе.

E) УПАКОВКА:

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛ-ВО, ШТ
F5608000G1	Белый	Банка	1000 мл	1,560	12
F5677001G1	Белый	Банка	2,500 мл	3,900	4
F5708000G1	Серый	Банка	1000 мл	1,560	12
F5777001G1	Серый	Банка	2,500 мл	3,900	4
F5808000G1	Темно-серый	Банка	1000 мл	1,560	12
F5877001G1	Темно-серый	Банка	2,500 мл	3,900	4
F5908000G1	Черный	Банка	1000 мл	1,560	12
F5977001G1	Черный	Банка	2,500 мл	3,900	4

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819

Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446

Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384

Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357