

Шпатлевка полиэфирная универсальная PROFI



Шпатлевка PROFIL предназначена для заполнения неровностей и углублений на поверхности перед нанесением лакового покрытия. Предназначена для наиболее требовательных профессионалов. Характеризуется высокой гибкостью, что дает возможность использования ее на элементах подверженных механическим колебаниям. Может наноситься толстыми слоями, незаменима в исправлении значительных повреждений, не трескается даже на больших поверхностях.

Мягкая, благодаря чему легко наносится и шлифуется. Имеет повышенную термическую стойкость (в диапазоне от -30°C до 80°C). Благодаря высокой адгезии может использоваться даже на оцинкованной стали. Включает в себя 2 компонента: шпатлевка (пигменты и наполнители в насыщенной полиэфирной смолы) и отвердитель.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Полиэфирные ламинаты
- Алюминий
- Грунт акриловый
- Эпоксидный грунт

ВНИМАНИЕ! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.


НА ШПАТЛЕВКУ PROFIL МОЖНО НАНОСИТЬ:

- Отделочный шпатлевка RANAL FEIN
- Шпатлевка для распыления UNI-SPRAY RANAL
- Акриловые грунты RANAL
- Эпоксидный грунт RANAL

ЦВЕТ:

Темно-бежевый

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по весу

Отвердитель: 2 - 3 части по весу


НАНЕСЕНИЕ:



Перед нанесением компоненты тщательно перемешать (помня о соответствующего количества отвердителя!) до момента получения однородного цвета. С помощью шпателя наносить слой толщиной не более 2-3 мм.


Внимание! Не применять при температуре ниже 10°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



4-8 минут при температуре 20-23°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



20 минут при температуре 20-23°C

ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P80-P120
Финишная обработка P120-P220

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/b лимит= 250г/л

VOC фактическое = 90 г/л

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт.№	Емкость, кг	Упаковка, шт:	Упаковка, кг:
00205-1	1	6	6,90
00201-3	1,9	6	12,70
00202-3	3	6	19,60
00203-2	5,7	4	24,70

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.