

Шпатлевка полиэфирная со стекловолокном GLAS



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, с добавлением специального стекловолокна, повышающая механическую прочность изделия. Рекомендуется для заполнения больших дефектов и усиления ослабленных элементов кузова. Может использоваться для восстановления сложных а также и сквозных повреждений. Имеет очень хорошие заполняющие свойства, а также хорошую адгезию к основанию.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сталь
- Полиэфирные ламинаты
- Алюминий
- Грунты акриловые
- Эпоксидные грунты

ВНИМАНИЕ! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.


НА ШПАТЛЕВКУ GLAS МОЖНО НАНОСИТЬ:

- Полиэфирные шпатлевки RANAL
- Шпатлевка для распыления UNI-SPRAY RANAL
- Акриловые грунты RANAL
- Эпоксидный грунт RANAL

ЦВЕТ:

Серо-бежевый

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 - 3 части по весу


НАНЕСЕНИЕ:



Перед нанесением компоненты тщательно перемешать (помня о соответствующего количества отвердителя!) до момента получения однородного цвета. С помощью шпателя наносить слой толщиной не более 2-3 мм.


Внимание! Не применять при температуре ниже 10°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



4-8 минут при температуре 20-23°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



20 минут при температуре 20-23°C

ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P80-P120
Финишная обработка P120-P220

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/b лимит= 250г/л

VOC фактическое = 90 г/л

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт.№	Емкость, кг	Упаковка, шт:	Упаковка, кг:
00403-3	0,25	30	9,50
00401-3	0,5	16	9,70
00404-3	1	6	6,90
00402-3	1,7	6	11,60

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.