

Шпатлевка полиэфирная доводочная FEIN



Двухкомпонентная доводочная полиэфирная шпатлевка, предназначена для тонкого выравнивания поверхности (царапин, пор и рисок), возникших после обработки шпатлевки для заполнения. Легко наносится и распределяется на поверхности не оставляя поры. Отличается высокой гибкостью, легкостью в обработке и очень хорошей адгезией, также к оцинкованной стали. После шлифовки дает идеально гладкую поверхность.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Полиэфирные ламинаты
- Алюминий
- Грунт акриловый
- Эпоксидный грунт

ВНИМАНИЕ! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.


НА ШПАТЛЕВКУ FEIN МОЖНО НАНОСИТЬ:

- Шпатлевка для распыления UNI-SPRAY RANAL
- Акриловые грунты RANAL
- Эпоксидны грунт RANAL

ЦВЕТ:

Светло-серый

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 - 3 части по весу

НАНЕСЕНИЕ:



Перед нанесением компоненты тщательно перемешать (помня о соответствующего количества отвердителя!) до момента получения однородного цвета. С помощью шпателя наносить слой толщиной не более 1 мм.


Внимание! Не применять при температуре ниже 10°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



4-8 минут при температуре 20-23°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



20 минут при температуре 20-23°C

ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P180-P240

Финишная обработка P240-P320

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/B/b лимит = 250г/л

VOC фактическое = 90 г/л

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт.№	Емкость, кг	Упаковка, шт:	Упаковка, кг:
00303-3	0,25	30	9,5
00301-3	0,5	16	9,7
00305-3	1	6	6,4
00302-3	1,7	6	11,6



Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.