

Шпатлевка полиэфирная облегченная LIGHT



Облегченная шпатлевка нового поколения. Очень легкая в нанесении, может использоваться как в качестве наполняющей, так и в качестве доводочной шпатлевки. Новая технология производства смол обеспечивает отсутствие пор при нанесении и ускоренную полимеризацию. Хорошая эластичность создает возможность использования на элементах подверженных механическим колебаниям. Может наноситься на большие поверхности, не стекает и не дает усадки во время отверждения. Суперлегкая в обработке даже на следующий день. Может использоваться со всеми покрасочными системами. Устойчива к воздействию температуры в диапазоне от -30°C до +80°C.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Полиэфирные ламинаты
- Алюминий
- Грунты акриловые
- Эпоксидные грунты

ВНИМАНИЕ! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовок.


НА ШПАКЛЕВКУ LIGHT МОЖНО НАНОСИТЬ:

- Шпатлевка для распыления UNI-SPRAY RANAL
- Акриловые грунты RANAL
- Шпаклевку полиэфирной RANAL FEIN
- Эпоксидный грунт RANAL

ЦВЕТ:

Белый

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 - 3 части по весу


НАНЕСЕНИЕ:



Перед нанесением компоненты тщательно перемешать (помня о соответствующего количества отвердителя!) до момента получения однородного цвета. С помощью шпателя наносить слой толщиной не более 2-3 мм.


Внимание! Не применять при температуре ниже 10°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



4-8 минут при температуре 20-23°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



20 минут при температуре 20-23°C

ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P80-P120
Финишная обработка P120-P220

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/b лимит = 250г/л

VOC фактическое = 90 г/л

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

0P1LT0417V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



Арт.№	Емкость, л	Упаковка, шт:	Упаковка, кг:
00801-3	1	6	8,40
00802-3	3	4	13,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.