



## Шпатлевка распыляемая UNI-SPRAY

Распыляемая шпатлевка предназначена для выравнивания поверхности образовавшихся после отделки ранее нанесенных слоев шпатлевок. Благодаря хорошей тиксотропии не стекает, ее можно наносить относительно толстыми слоями даже на вертикальные поверхности. Обладает хорошими наполняющими свойствами и легкостью в обработке. Характеризуется хорошей адгезией, является отличным изолятором между полиэфирными шпатлевками и акриловыми

грунтами. Отлично защищает от вредного влияния передозировки отвердителя в полиэфирных шпатлевках.

### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Пластмассы (за исключением PE, PP, PTFE )
- Сталь
- Полиэфирные шпатлевки
- Алюминий
- Грунты акриловые
- Старые лаковые покрытия
- Эпоксидные грунты

**ВНИМАНИЕ!** Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.


#### НА РАСПЫЛЯЕМУЮ ШПАТЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- Акриловые грунты RANAL

#### ЦВЕТ:

Темно-бежевый

#### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по объему  
Отвердитель: 6 - 7 частей по объему  
Разбавитель: не более 10%

**Внимание!** Распыляемая шпатлевка UNI-SPRAY не допускает разбавления нитро растворителями. Рекомендуется использование акрилового разбавителя RANAL.


## НАНЕСЕНИЕ:



Тщательно перемешать компоненты. В случае необходимости можно добавить 10% акрилового разбавителя RANAL. Наносить с помощью покрасочного пистолета (дюза  $\varnothing 2.2 - 3.0$  мм, рабочее давление 2 - 3 бар) от одного до трех слоев. Толщина слоя не должна превышать 100 мкм. Между слоями следует делать выдержку для испарения разбавителя.


**Внимание!** Не применять при температуре ниже 10°C.

## ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



20-30 минут при температуре 20-23°C

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



1,5 часа при температуре 20-23°C

30 минут при температуре 60°C

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр распыляемой шпатлевки позволяет получить около 6 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной 100 мкм

## ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P180-P240

Финишная обработка P240-P320

## СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/b лимит = 250г/л

VOC фактическое = 150 г/л

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

| Арт.№   | Емкость, кг | Упаковка, шт: | Упаковка, кг: |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 00701-4 | 1,2         | 6             | 7,90          |
| 00702-2 | 4,8         | 4             | 21,10         |

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.