

# TECHNICAL DATA SHEET

## ACB 2K HS Car Paint C1000 Diamond Clearcoat



Высококачественный HIGH SOLID акриловый лак - предназначен для покрытия базовой эмали. Отличается высокой степенью блеска и твердостью. При нанесении большого количества слоев, лак не закипает. Характеризуется устойчивостью к атмосферным, химическим и механическим воздействиям, чем гарантирует высокую прочность. Лак содержит большое количество твердых веществ, это означает, что для химической реакции требуется больше времени, что характерно для лаков HIGH SOLID.

Совместимость: со всеми базовыми покрытиями, в том числе на водной основе.


Высокий сухой остаток, отсутствие после просыхания усадки.

Превосходное покрытие, твердость.


Высокая механическая и химическая стойкость.

Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям и пожелтению

### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

	По объему	По весу
 Лак C1000	2	100
Отвердитель H180	1	50

### ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



DIN 4/20°C 19-21сек, Ø1.3-1.4мм, 2-3 бар

## НАНЕСЕНИЕ:


---



Лак наносится в 1,5 -2 слоя  
Количество разбавителя **не более** 5-10%

## МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА:


---



15-20 минут между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя).

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

---



### От пыли:

25-30 мин. при 20-23°C и 10 мин. при 60°C

### Монтажное время:

18-19 часов при 20-23°C и 40-45 мин при 60°C

### Полная полимеризация:


72 часа при 20-23°C

В зависимости от толщины слоя

**Внимание: не рекомендуется при температуре ниже 15 °C  
проводить естественную воздушную сушку**

## ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:

---



60 минут при температуре 20°C.

## ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

---

Один слой: 30-35 мкм

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

---

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°C составляет 24 месяца от даты производства.

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

---

Нитро растворители

---

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..
C1000/1L	1л	6 штук
H180/0,5L	0,5л	6 штук
C1000/4L	4л	6 штук
H180/2L	2л	8 штук